

# غراء للاخشب اكسبريس B1



## الورقة الفنية



### الاستعمال :

يوصى باستخدام غراء الفينيل في أعمال التجميع والتركيب والتصفيح في صناعات الخشب والورق والكرتون والفالين. يتميز بمقاومة ميكانيكية عالية تتفوق على مقاومة الخشب ووكل تجفيف قصير.

لا يحتوي غراء Express B1 على أي حشو ويعطي طبقة شفافة بعد التجفيف.

### القاعدة :

مستحلب مائي من الارتفاعات الصناعية

### الخصائص الفيزيائية :

المستخلص الجاف : عالي

اللون : أبيض

المظهر : لزج

الوقت الهوائي : حوالي 15 دقيقة

وقت الإعداد : القوة النهائية بعد 24 ساعة على دعامة خشبية

تصنيف D3 طبقاً للمعيار NF/EN 204

### تعليمات الاستخدام :

يتم تطبيق غراء الخشب Express B1 باستخدام فرشاة أو ملعقة أو ملصق أسطواني على شكل طبقة رقمية متساوية. بعد الطلاء، تستخدم ضغطاً يتراوح بين 2 إلى 3 كغ/سم<sup>2</sup> لمدة 30 دقيقة للدعائم الخشبية باستخدام مكبس أو مشبك.

# KLEBER

### التخزين :

يجب تخزين غراء الخشب Express B1 في العبوة الأصلية وفي غرفة معتدلة الحرارة (حوالى 20 درجة مئوية). في ظل هذه الظروف، يحتفظ الغراء بخواصه الأولية لمدة 12 شهراً.

