

# غراء للخشب سوبر B2



## الورقة الفنية



### الإستعمال :

يوصى باستخدام غراء الفينيل في أعمال التجميع والتجميع والتصفيح في صناعات الخشب والورق والكرتون والفلين. لديها قوة نهائية عالية جدا. لا يحتوي غراء Super B2 على أي حشو ويعطي طبقة شفافة بعد التجفيف.

### القاعدة :

مستحلب مائي من الراتنجات الاصطناعية

### الخصائص الفيزيائية:

المستخلص الجاف: 30 ± 1%  
اللون: أبيض  
المظهر: لزج  
الوقت الهوائي: حوالي 30 دقيقة  
وقت الإعداد: القوة النهائية بعد 24 ساعة على دعامة خشبية  
تصنيف D2 طبقاً للمعيار NF/EN 204

### تعليمات الاستخدام :

يتم تطبيق غراء الخشب Super B2 باستخدام فرشاة أو ملعقة أو ماصق أسطواني على شكل طبقة رقيقة متساوية. بعد الطلاء، استخدم ضغطاً يتراوح من 2 إلى 3 كغ/سم<sup>2</sup> لمدة 50 دقيقة للدعائم الخشبية باستخدام مكبس أو مشبك.

# KLEBER

### التخزين :

يجب تخزين غراء الخشب Super B2 في العبوة الأصلية وفي غرفة معتدلة الحرارة (حوالي 20 درجة مئوية). في ظل هذه الظروف، يحتفظ الغراء بخصائصه الأولية لمدة 12 شهراً.



العنوان: حي دراجي رجم، حجر الديس  
قطعة أرض رقم 94، قسمة رقم 09  
سيدي عمار، عنابة

العنوان

الهاتف: +213 (0) 560 15 78 27

+213 (0) 560 92 36 06

الويب: www.map.dz



مدعوم من:

